

Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) **EP 1 050 550 A2**

(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(43) Veröffentlichungstag:
08.11.2000 Patentblatt 2000/45

(51) Int. Cl.⁷: **C08G 18/08**, C08G 18/12,
C08G 18/66, C09D 175/04,
C08G 18/28

(21) Anmeldenummer: 00109006.7

(22) Anmeldetag: 26.04.2000

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

(30) Priorität: 05.05.1999 DE 19920759

(71) Anmelder:
Bayer Aktiengesellschaft
51368 Leverkusen (DE)

(72) Erfinder:
• Irle, Christoph, Dr.
47800 Krefeld (DE)
• Kremer, Wolfgang
47647 Kerken (DE)
• Roschu, Rolf
47877 Willlich (DE)
• Lühmann, Erhard
51375 Leverkusen (DE)

(54) **Urethangruppen enthaltende Polymere**

(57) Die Erfindung betrifft Urethangruppen enthaltende Polymere mit Acetalendgruppen, ein Verfahren zu deren Herstellung und ihre Verwendung als Beschichtungsmittel.

EP 1 050 550 A2

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft Urethangruppen enthaltende Polymere mit Acetalendgruppen, ein Verfahren zu deren Herstellung und ihre Verwendung als Beschichtungsmittel.

[0002] Ein- und zweikomponentige Lacke aus Bindemitteln auf Polyurethanbasis besitzen ein besonders hohes Niveau. Neben den konventionellen, meist in organischen Lösemitteln gelösten Systemen sind besonders wässrige Polyurethan-Dispersionen hervorragend für die Herstellung von Beschichtungen geeignet. Zusätzlich zu einer guten Chemikalienbeständigkeit zeichnen sich Filme aus Polyurethan-Dispersionen durch hochwertige mechanische Eigenschaften und gute Haftung auf vielen Untergründen - z.B. Holz, Metall, Kunststoffe - aus.

[0003] Polyurethane werden üblicherweise nach dem Isocyanat-Polyadditionsprozeß hergestellt. Die verschiedenen Möglichkeiten zur Herstellung dieser Bindemittel wurden z.B. von D. Dieterich in einem Übersichtsartikel zusammengefasst [D. Dieterich, Prog. Org. Coatings 9, 281 (1981)].


[0004] Um die Beständigkeitseigenschaften von Polyurethan-Dispersionen weiter zu verbessern, wurden bereits verschiedene Möglichkeiten zur chemischen Vernetzung von Filmen aus derartigen Bindemitteln vorgeschlagen.

[0005] Ein Überblick über verschiedene Vernetzungsreaktionen bei solchen Polyurethan-Dispersionen wurde z.B. von Rosthauser und Nachtkamp gegeben [J.W. Rosthauser, K. Nachtkamp in: Advances in Urethane Science and Technology, K.C. Frisch, D. Klempner (Hrsg.) Bd. 10, S. 121 - 162 (1987)].

[0006] In der DE-A 31 40 873 werden Polyharnstoff-Polyurethandispersionen beschrieben, die durch aus Säurehydraziden und Formaldehyd hergestellte Methylolgruppen terminiert sind und die Bausteine enthalten, die von Melamin abgeleitet sind. Solche Harze weisen den Nachteil auf, dass der zur Herstellung eingesetzte Formaldehyd auch nach Applikation von Lacken noch allmählich freigesetzt werden kann.

[0007] Aufgabe der vorliegenden Erfindung war die Bereitstellung von Harzen, die nach Applikation vernetzend sind und dabei keine toxikologisch bedenklichen Substanzen wie Hydrazin oder Formaldehyd freisetzen. Bevorzugt sollten wässrige Lacksysteme mit den genannten Vorteilen gefunden werden.

[0008] Gegenstand der Erfindung sind Urethangruppen enthaltende Polymere oder Oligomere, dadurch gekennzeichnet, dass diese 0,1 bis 20 Gew.-% (bezogen auf das Gesamtgewicht des Urethangruppen enthaltenden Polymers) aus der Reaktion von Isocyanatgruppen und Aminobutyraldehyd-diacetalen erhaltene funktionelle Gruppen der Formel (I)



in welcher


R_1 und R_2 jeweils unabhängig voneinander aliphatische oder cycloaliphatische Reste mit 1 bis 12 Kohlenstoffatomen sein können,

aufweisen.

[0009] Vorzugsweise befinden sich die Gruppen der Formel (I) endständig.

[0010] Überraschenderweise wurde weiterhin gefunden, dass besonders Lacke aus linearen oder schwach verzweigten Polyurethanen bzw. Polyharnstoffpolyurethanen bereits bei niedrigen Anteilen der endständigen funktionellen Gruppen der Formel (I) von 0,1 bis 10 Gew.-%, bevorzugt 0,5 bis 7 Gew.-% (bezogen auf das Gesamtgewicht des Urethangruppen enthaltenden Polymers) deutliche Vorteile gegenüber Harzen ohne funktionelle Gruppen der Formel (I) zeigen. Die erfindungsgemäßen Harze sind bei Raumtemperatur lagerstabil, ohne dass eine Vernetzungsreaktion stattfindet.

[0011] Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist auch ein Verfahren zur Herstellung der erfindungsgemäßen Urethangruppen enthaltenden Oligomeren oder Polymeren, dadurch gekennzeichnet, dass ein Isocyanat-terminiertes Polyurethan-Prepolymer einer mittleren Funktionalität von 1,9 bis 2,5 mit einem Aminobutyraldehyddialkylacetal der allgemeinen Formel (II)



wobei

R_1 und R_2 jeweils unabhängig voneinander aliphatische oder cycloaliphatische Reste mit 1 bis 12 Kohlenstoffatomen sein können,

in einem Gewichtsverhältnis Prepolymer : Verbindung der Formel (II) von 100 : 0,5 bis 100 : 10, sowie gegebenenfalls weiteren isocyanatreaktiven Verbindungen umgesetzt wird.

[0012] Die vorzugsweise endständigen erfindungsgemäßen funktionellen Gruppen der Formel (I) sind zugänglich durch Reaktion endständiger Isocyanatgruppen in Poly- oder Oligourethanen mit Aminobutyaldehyd-Diacetalen. Die Verwendung dieser Acetale (geschützten Aldehyde) als Baustein für Bindemittel in Beschichtungssystemen ist bekannt, z.B. aus den US-A 5 298 567, US-A 5 336 807, US-A 5 369 184, US-A 5 369 185, EP-A 617 166, EP-A 738 719, WO 96/29318, WO 97/26303, J. Appl. Polym. Sci. 57, S. 1381 (1995), J. Appl. Polym. Sci. 51, S. 1063 (1995).

[0013] Die erfindungsgemäßen Urethangruppen enthaltenden Oligomeren oder Polymeren eignen sich vorzugsweise zur Herstellung von Lacken und wässrigen Dispersionen und Bindemitteln, derartige Lacke und wässrige Dispersionen sind ebenfalls Gegenstand der vorliegenden Erfindung.

[0014] Bevorzugte Urethangruppen enthaltende Polymere oder Oligomere gemäß vorliegender Erfindung sind solche, die erhältlich sind durch Umsetzung von

A1. 20 bis 75 % Polyisocyanaten,


A2. 20 bis 70 % polymeren Polyolen mit mittleren Molgewichten von 400 bis 6000,

A3. 0 bis 10 % Monoalkoholen oder Monoaminen,

A4. 2 bis 20 % Polyolen, Aminopolyolen oder Polyaminen mit einem Molgewicht unter 400, wobei bevorzugt eines dieser Polyole bzw. Polyamine eine ionische Gruppen enthält oder zur Ausbildung einer ionischen Gruppe befähigt ist, wobei diese ionische Gruppe kationisch oder bevorzugt anionisch sein kann, und der Einbau von Verbindungen dieser Produktklasse mit z.B. freien Carboxygruppen in das Polyurethan bedeutet, dass diese Gruppierungen durch Neutralisation in ionische Gruppen überführt werden können, d.h. sie sind zur Ausbildung einer ionischen Gruppe befähigt, und

A5. 0 bis 10 % Polyoxyalkylenether mit mindestens einer Hydroxy- oder Aminogruppe,

dadurch gekennzeichnet, dass, vorzugsweise endständig, 0,1 bis 20 Gew.-% (bezogen auf das Gesamtgewicht des Urethangruppen enthaltenden Polymers) aus der Reaktion von Isocyanatgruppen und Aminobutyaldehyddiacetalen erhältliche funktionelle Gruppen der Formel (I)



in welcher

R_1 und R_2 jeweils unabhängig voneinander aliphatische oder cycloaliphatische Reste mit 1 bis 12 Kohlenstoffatomen sein können,

enthalten sind.

[0015] Die angegebenen %-Werte beziehen sich auf das Gewicht, mit der Maßgabe, dass sich die Summe A1, A2, A3, A4 und A5 zu 100 Gew.-% addieren.

[0016] Lacke und wässrige Dispersionen, die diese Polymere oder Oligomere enthalten, sind bevorzugte Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung.

[0017] Geeignete Polyisocyanate für Komponente A1 sind bevorzugt Diisocyanate der Formel (III)



wobei

R_1 einen aliphatischen Kohlenwasserstoffrest mit 4 bis 12 Kohlenstoffatomen, einen cycloaliphatischen Kohlenwasserstoffrest mit 6 bis 15 Kohlenstoffatomen, einen aromatischen Kohlenwasserstoffrest mit 6 bis 15 Kohlenstoffatomen oder einen araliphatischen Kohlenwasserstoffrest mit 7 bis 15 Kohlenstoffatomen bedeutet.

[0018] Beispiele derartiger bevorzugt einzusetzender Diisocyanate sind Tetramethyldiisocyanat, Hexamethyldiisocyanat, 4,4'-Diisocyanato-diphenylmethan, 2,4'-Diisocyanato-diphenylmethan, 2,4-Diisocyanatotoluol, 2,6-Diisocyanatotoluol oder $\alpha,\alpha,\alpha',\alpha'$ -Tetramethyl-m- oder p-Xylyldiisocyanat sowie Mischungen der genannten Diisocyanate. Besonders bevorzugte Diisocyanate sind 1-Isocyanato-3,3,5-trimethyl-5-isocyanatomethylcyclohexan (Isophorondiisocyanat) und 4,4'-Diisocyanato-dicyclohexylmethan.

[0019] Weiterhin sind als Polyisocyanate A1 solche Polyisocyanate geeignet, die über Isocyanurat-, Biuret-, Allophanat-, Uretidion- oder Carbodiimidgruppen verfügen. Derartige Polyisocyanate können hohe Funktionalitäten, z.B. von mehr als 3, aufweisen. Weitere für die Herstellung der erfindungsgemäßen Polyurethandispersionen geeignete Polyisocyanate sind solche, die über nichtionisch oder ionisch hydrophile Aufbaukomponenten verfügen und z.B. als Vernetzer in wässrigen 2K-PUR-Lacken eingesetzt werden können.

[0020] Die polymeren Polyole A2 in dem Molgewichtsbereich von 400 bis 6000 sind die üblichen wie sie für Polyurethane bereits seit langem eingesetzt werden, mit einer OH-Funktionalität von mindestens 1,8 bis ca. 4 wie z.B. Polyester, Polyether, Polycarbonate, Polyestercarbonate, Polyacetale, Polyolefine und Polysiloxane. Bevorzugt verwendet werden Polyole in einem Molgewichtsbereich von 600 bis 2500 mit einer OH-Funktionalität von 2 bis 3.

[0021] Neben dem Einsatz difunktioneller OH-Komponenten kommt, wie aus der Literatur bekannt, auch die Terminierung des Polyurethan-Prepolymers mit einem monofunktionellen Alkohol in Betracht. Geeignete Monoalkohole A3 sind bevorzugt aliphatische Monoalkohole mit 1 bis 18 C-Atomen wie z.B. Ethanol, n-Butanol, Ethylenglykol-monobutylether, 2-Ethylhexanol, 1-Octanol, 1-Dodecanol, 1-Hexadecanol und/oder OH- und/oder NH-funktionelle Polyether.

[0022] Polyole, Aminopolyole oder Polyamine mit einem Molgewicht unter 400, die als Kettenverlängerer in Polyurethanen bzw. Polyurethan-Dispersionen erfindungsgemäß Verwendung finden können, sind in der entsprechenden Literatur ebenfalls in großer Zahl beschrieben. Als Beispiel seien genannt: Ethandiol, 1,4-Butandiol, Cyclohexandimethanol, Trimethylolpropan, Glycerin sowie Hydrazin, Ethylendiamin, 1,4-Diaminobutan, Isophorondiamin und 4,4-Diaminodicyclohexylmethan.

[0023] Die OH-Komponenten A2, A3 und A4 können Doppelbindungen enthalten, die z.B. aus langkettigen aliphatischen Carbonsäuren oder Fettalkoholen stammen können. Eine Funktionalisierung mit olefinischen Doppelbindungen ist z.B. möglich durch den Einbau allylischer Gruppen oder von Acrylsäure oder Methacrylsäure sowie deren jeweiligen Estern.

[0024] Niedermolekulare Polyole, die zur Ausbildung einer ionischen Gruppe befähigt sind, sind z.B. Dimethylolpropionsäure und N-Methyl-diethanolamin.

[0025] Neben Polyolen bzw. Polyaminen enthalten die erfindungsgemäßen Polyurethandispersionen bevorzugt auch Polyoxyalkylenether A5, die pro Molekül mindestens eine Hydroxy- oder Aminogruppe tragen und z.B. aus einem Alkohol und aus Polyethylenoxid-/Polypropylenoxidblöcken bestehen mit einem Molgewicht von 250 bis etwa 3000. Es ist bekannt, dass die Substanzen Hydrophilieträger sind und die Dispergierung des PUR sowie pH-Stabilität und Scherstabilität in Wasser verbessern.

[0026] Die Herstellung der erfindungsgemäßen wässrigen PUR-Dispersionen erfolgt in der bekannten üblichen Art: Man lässt die Polyisocyanatkomponente mit polymerem Polyol und niedermolekularen Kettenverlängerern zu einem Polyurethan ausreagieren, wobei gegebenenfalls und vorteilhaft ein Lösungsmittel mitverwendet wird, das später gegebenenfalls wieder abgetrennt werden kann. Es können die zur Herstellung von Polyurethan-Dispersionen üblicherweise

verwendeten, nicht-isocyanatreaktiven Lösemittel wie z. B. Aceton, Methylethylketon, N-Methylpyrrolidon, Dipropylenglykol-dimethylether, Methoxybutylacetat oder Methoxypropylacetat verwendet werden.

[0027] In einem weiteren Schritt werden anschließend zur Neutralisation befähigte Gruppen in die Salzform überführt und mit Wasser die Dispersion erzeugt. Je nach Neutralisationsgrad kann die Dispersion sehr feinteilig eingestellt werden, so dass sie praktisch das Aussehen einer Lösung hat, aber auch sehr grobteilige Einstellungen sind möglich, die ebenfalls ausreichend stabil sind. Auch der Feststoffgehalt kann in weiten Grenzen von z.B. 20 bis 50 Gew.-% variiert werden.

[0028] Die endständigen funktionellen Gruppen der Formel (I) werden durch Umsetzung von Isocyanatgruppen mit Aminobutyraldehyd-Dialkylacetalen eingeführt. Geeignete Alkylreste R_1 und R_2 sind solche mit Kettenlängen von 1 bis 12 C-Atomen, bevorzugt 1 bis 4 C-Atomen.

[0029] Die Umsetzung endständiger Isocyanatgruppen mit Aminobutyraldehyd-diacetal kann vor, während oder nach der Dispergierung erfolgen. Dabei werden pro mol Isocyanat 0,1 bis 1 mol Aminobutyraldehyd-diacetal zur Reaktion gebracht. Überschüssige Isocyanatgruppen werden dann durch Umsetzung mit polyfunktionellen isocyanatreaktiven Verbindungen zur Reaktion gebracht (Kettenverlängerung). Hierzu werden bevorzugt Wasser oder Polyamine, besonders bevorzugt Di- sowie Triamine und Hydrazin eingesetzt. Auch die Terminierung mit einem Monoamin wie z.B. Diethylamin, Dibutylamin, Ethanolamin, N-Methylethanolamin oder N,N-Diethanolamin ist möglich.

[0030] Die erfindungsgemäßen Polyurethandispersionen werden bevorzugt als Bindemittel in Beschichtungen und Klebstoffen verwendet. Dabei werden die erfindungsgemäßen Polyurethandispersionen entweder allein oder in Kombination mit anderen, bevorzugt hydroxy- oder aminofunktionellen wässrigen Bindemitteln eingesetzt. Solche wässrigen Bindemittel können z.B. aus Polyester-, Polyacrylat-, Polyepoxid- oder Polyurethanpolymeren mit Hydroxy- oder Aminogruppen aufgebaut sein. Auch die Kombination mit weiteren Bindemitteln, die keine Hydroxy- oder Aminogruppen enthalten, ist möglich. Als Beispiel seien genannt: Polyacrylat- oder Polyacrylat-Polystyrol-Emulsionspolymerisate oder strahlenhärtbare Bindemittel.

[0031] Bevorzugt werden Kombinationen aus 0,1 bis 95 Gew.-% eines hydroxy- und/oder carboxyfunktionellen Polyurethan-, Polyacrylat-, Polyester-, Polyepoxid-, Polyolefin-, Polyamid-, Polyester-Polyacrylat- oder Alkydharz-Bindemittels und 5 bis 99,9 Gew.-% einer erfindungsgemäßen Polyurethandispersion eingesetzt.

[0032] Bevorzugte Substrate für die Beschichtung sind Holz, Metall, Kunststoff, Leder, Textil, Glas, Glasfasern und mineralischen Untergründen sowie die Verwendung bei der Herstellung und Beschichtung von Papier und Holzwerkstoffen.

[0033] Bei erhöhter Temperatur und/oder der Einwirkung von Katalysatoren erfolgt die Vernetzungsreaktion. Geeignete Katalysatoren reagieren in Wasser sauer und bestehen z.B. aus Übergangsmetallsalzen, organischen Säuren oder Mineralsäuren. Besonders geeignet sind Schwefelsäure und p-Toluolsulfonsäure.

Beispiele

Verwendete Abkürzungen:

[0034]

ABAA-Me: Aminobutyraldehyd-dimethylacetal (Air Products Inc.)
 ABAA-Et: Aminobutyraldehyd-diethylacetal (Air Products Inc.)
 IPDI: Isophorondiisocyanat (1-Isocyanato-3,3,5-trimethyl-5-isocyanatomethylcyclohexan)
 DMPS: Dimethylolpropionsäure
 NMP: N-Methylpyrrolidon
 EDA: Ethylendiamin
 HH: Hydrazinhydrat
 LKS : Laserkorrelationsspektroskopie

Beispiel A

[0035] In einem 2 l-Dreihalskolben mit Rückflußkühler, Innenthermometer und Rührer werden 525,0 g eines Polyesters aus Adipinsäure und Hexandiol (OH-Zahl 70 mg KOH/g, Säurezahl 0,9 mg KOH/g), 124,3g 1,6-Hexandiol, 44,9 g Dimethylolpropionsäure und 183,6 g N-Methylpyrrolidon vorgelegt. Durch Erhitzen auf 70°C wird eine klare Lösung hergestellt. Anschließend werden 535,0 g IPDI zugefügt und der Ansatz auf 80°C erhitzt. Bei dieser Temperatur wird solange gerührt, bis der Isocyanatgehalt der so hergestellten Prepolymerlösung 4,0 % beträgt. Nun kühlt man auf 70°C ab und gibt 33,8 g Triethylamin zu.

EP 1 050 550 A2

Beispiel B1 - B6 Dispergierung, Kettenverlängerung, Funktionalisierung

[0036] In einem zweiten 2 l-Dreihalskolben mit Innenthermometer und Rührer werden die in Tabelle 1 angegebenen Mengen an Wasser ("Wasservorlage") bei 40°C vorgelegt. Dann werden 1200 g des Prepolymers aus Beispiel A so unter kräftigem Rühren zugegeben, dass die Temperatur 40°C nicht übersteigt. Hierzu wird mit einem Wasser/Eisbad gekühlt. Die Dispersion wird auf 20°C abgekühlt und innerhalb von 15 min die in Tabelle 1 angegebenen Mengen an Wasser und Hydrazinhydrat (als 8 Gew.-%ige Lösung in Wasser) zugegeben. anschließend wird jeweils in 30 min die in Tabelle 1 angegebene Menge EDA, ABAA-Me und ABAA-Et und Wasser zugegeben. Bei 30°C wird die Dispersion dann gerührt, bis infrarotspektroskopisch kein Isocyanat mehr nachweisbar ist.

Tabelle 1

Einsatzmengen bei der Umsetzung der Prepolymer-Dispersionen zu den Beispiel-Dispersionen B1 bis B6						
	B1	B2	B3	B4	B5	B6
Vergleich						
	Einwaage/g					
Wasservorlage	1597	1683	1680	1800	1758,2	1672
HH	5,8	5,8	5,8	-	-	-
EDA	20,7	9,0	6,5	-	-	15,9
ABAA-Me	-	63,0	-	148,5	-	63,0
ABAA-Et	-	-	63,0	-	122,8	-
Wasser	100	110	110	200	195	200

[0037] Die so erhaltenen, ca. 35 Gew.-%igen Polyurethandispersionen weisen folgende mittlere Teilchengrößen (MTG) auf:

	B1	B2	B3	B4	B5	B6
MTG (LKS) nm	68	65	62	76	52	61

[0038] Von den Polyurethandispersionen B1, B2 und B3 werden Filme mit einer Naßfilmschichtdicke von 210 µm auf Glasplatten aufgezogen und ohne Zugabe von Additiven bzw. eines Katalysators 1 h bei 160°C eingebrannt. Anschließend wird durch Auflegen eines mit Ethanol-Wasser (1:1) getränkten Wattebausches die Beständigkeit nach einer Einwirkzeit von 5 bzw. 30 min bestimmt. Dabei werden folgende Ergebnisse gefunden (0: keine Beschädigung, 4: starke Beschädigung, Film aufgelöst):


	B1	B2	B3
nach 5 min	3	1	1
nach 30 min	4	2	2

[0039] Die Prüfergebnisse bestätigen, dass durch den Einbau der Acetalendgruppen eine deutliche Verbesserung der Beständigkeitseigenschaften erzielt wird.

Patentansprüche

1. Urethangruppen enthaltende Oligo- und Polymere, dadurch gekennzeichnet, dass sie 0,1 bis 20 Gew.-% funktio-

neller Gruppen der Formel (I)



in welcher

15

R_1 und R_2 jeweils unabhängig voneinander aliphatische oder cycloaliphatische Reste mit 1 bis 12 Kohlenstoffatomen sein können,

enthalten.

20

2. Urethangruppen enthaltende Oligo- und Polymere gemäß Anspruch 1, die erhältlich sind durch Umsetzung von

A1. 20 bis 75 % Polyisocyanaten,

25

A2. 20 bis 70 % polymeren Polyolen mit mittleren Molgewichten von 400 bis 6000,

A3. 0 bis 10 % Monoalkoholen oder Monoaminen,

A4. 2 bis 20 % Polyolen, Aminopolyolen oder Polyaminen mit einem Molgewicht unter 400, wobei bevorzugt eines dieser Polyole bzw. Polyamine eine ionische Gruppen enthält oder zur Ausbildung einer ionischen Gruppe befähigt ist und


30

A5. 0 bis 10 % Polyoxyalkylenether mit mindestens einer Hydroxy- oder Aminogruppe,

35

dadurch gekennzeichnet, dass diese, vorzugsweise endständig, 0,1 bis 20 Gew.-% (bezogen auf das Gesamtgewicht des Urethangruppen enthaltenden Polymers) aus der Reaktion von Isocyanatgruppen und Aminobutyraldehyd-diacetalen erhältliche funktionelle Gruppen der Formel (I)

40



in welcher

50


R_1 und R_2 jeweils unabhängig voneinander aliphatische oder cycloaliphatische Reste mit 1 bis 12 Kohlenstoffatomen sein können, enthalten,

mit der Maßgabe, dass sich die Summe A1, A2, A3, A4 und A5 zu 100 Gew.-% addieren.

55

3. Urethangruppen enthaltende Oligo- und Polymere gemäß Ansprüchen 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, dass R_1 und R_2 gleich sind und jeweils für einen C_1 - bis C_4 -Alkylrest stehen.

4. Urethangruppen enthaltende Oligo- und Polymere gemäß Ansprüchen 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass R_1 und R_2 gleich sind und jeweils für eine Methylgruppe oder eine Ethylgruppe stehen.
5. Dispersionen enthaltend Urethangruppen enthaltende Oligo- und Polymere gemäß Ansprüchen 1 bis 4.
6. Verfahren zur Herstellung von Urethangruppen enthaltenden Oligo- und Polymeren, dadurch gekennzeichnet, dass ein Isocyanat-terminiertes Polyurethan-Prepolymer einer mittleren Funktionalität von 1,9 bis 2,5 mit einem Aminobutyraldehyddialkylacetal der allgemeinen Formel (II)



wobei

R_1 und R_2 jeweils unabhängig voneinander aliphatische oder cycloaliphatische Reste mit 1 bis 12 Kohlenstoffatomen sein können,

in einem Gewichtsverhältnis Prepolymer : Verbindungen der Formel (II) von 100 : 0,5 bis 100 : 10, sowie gegebenenfalls weiteren isocyanatreaktiven Verbindungen umgesetzt wird.

7. Verwendung eines Urethangruppen enthaltenden Oligo- oder Polymeren gemäß Ansprüchen 1 bis 4 als Bindemittel.
8. Verwendung eines Urethangruppen enthaltenden Oligo- oder Polymeren gemäß Ansprüchen 1 bis 4 in Klebstoffen.
9. Verwendung gemäß Ansprüchen 7 und 8 in Kombination mit mindestens einem Polyurethan-, Polyacrylat-, Polyester-, Polyepoxid-, Polyolefin-, Polyamid-, Polyester-Polyacrylat- oder Alkydharz-Bindemittel.
10. Verwendung gemäß Ansprüchen 7 bis 9 in Kombination aus 0,1 bis 95 Gew.-% eines hydroxy- und/oder carboxyfunktionellen Polyurethan-, Polyacrylat-, Polyester-, Polyepoxid-, Polyolefin-, Polyamid-, Polyester-Polyacrylat- oder Alkydharz-Bindemittels und 5 bis 99,9 Gew.-% einer Polyurethandispersion gemäß Anspruch 5.
11. Verwendung gemäß Ansprüchen 7 bis 10 auf Holz, Metall, Kunststoff, Leder, Textil, Glas, Glasfasern und mineralischen Untergründen sowie bei der Herstellung und Beschichtung von Papier und Holzwerkstoffen.
12. Substrate beschichtet mit Urethangruppen enthaltenden Oligo- oder Polymeren gemäß Ansprüchen 1 bis 4.

(19)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 1 050 550 A3

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(88) Veröffentlichungstag A3:
12.12.2001 Patentblatt 2001/50

(51) Int Cl.7: **C08G 18/08, C08G 18/12,
C08G 18/66, C09D 175/04,
C08G 18/28**

(43) Veröffentlichungstag A2:
08.11.2000 Patentblatt 2000/45

(21) Anmeldenummer: 00109006.7

(22) Anmeldetag: 26.04.2000

(84) Benannte Vertragsstaaten:
**AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE**
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

(72) Erfinder:
• **Irie, Christoph, Dr.**
47800 Krefeld (DE)
• **Kremer, Wolfgang**
47647 Kerken (DE)
• **Roschu, Rolf**
47877 Willlich (DE)
• **Lühmann, Erhard**
51375 Leverkusen (DE)

(30) Priorität: 05.05.1999 DE 19920759

(71) Anmelder: **Bayer Aktiengesellschaft**
51368 Leverkusen (DE)

(54) **Urethangruppen enthaltende Polymere**

(57) Die Erfindung betrifft Urethangruppen enthaltende Polymere mit Acetalendgruppen, ein Verfahren

zu deren Herstellung und ihre Verwendung als Beschichtungsmittel.

EP 1 050 550 A3



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 00 10 9006

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.7)
A	US 5 336 807 A (BURGOYNE JR WILLIAM F ET AL) 9. August 1994 (1994-08-09) * Spalte 2, Zeile 21 - Zeile 66; Ansprüche 1,2 *	1-12	C08G18/08 C08G18/12 C08G18/66 C09D175/04 C08G18/28
A	US 5 298 567 A (BURGOYNE JR WILLIAM F ET AL) 29. März 1994 (1994-03-29) * Spalte 1, Zeile 67 - Spalte 2, Zeile 39 *	1-12	
A	DE 31 40 873 A (WITCO CHEMICAL CORP) 5. August 1982 (1982-08-05) * Anspruch 1 *	1-12	
A	EP 0 738 719 A (HOECHST AG) 23. Oktober 1996 (1996-10-23) * Ansprüche 1,2,7 *	1-12	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.7)
			C08G C09D
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort MÜNCHEN		Abschlußdatum der Recherche 19. Oktober 2001	Prüfer Scheuer, S
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument * : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument			

EPO FORM 1500 03 02 (P0403)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
 ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 00 10 9006

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben.
 Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Daten des Europäischen Patentamts am
 Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

19-10-2001

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
US 5336807	A	09-08-1994	US	5360876 A	01-11-1994
US 5298567	A	29-03-1994	US	5369184 A	29-11-1994
			US	5369185 A	29-11-1994
DE 3140873	A	05-08-1982	US	4335029 A	15-06-1982
			BE	895181 A7	16-03-1983
			CA	1163040 A1	28-02-1984
			DE	3140873 A1	05-08-1982
			FR	2496110 A1	18-06-1982
			GB	2089359 A ,B	23-06-1982
			IT	1140251 B	24-09-1986
			NL	8105058 A ,B,	01-07-1982
EP 0738719	A	23-10-1996	DE	19514318 A1	24-10-1996
			EP	0738719 A1	23-10-1996
			JP	8325247 A	10-12-1996
			NO	961522 A	21-10-1996

EPO FORM P0461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr. 12/82